



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	KDW-5
Обозначение пробы	Dragon Power ECOPOWER 5W30 SN/CF A5/B5
Компания	
Заказчик	ООО "АТЛАНТЫ"
Контактное лицо	Аношкина Евгения Игоревна
Наименование клиента	ООО "Атланты"
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный № / /	
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	АО ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ / SAE 5W-30
Марка масла	Dragon Power Ecopower 5W-30 SN/CF A5/B5

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Измеренные показатели типичны для заявленного типа масла. Для более точной оценки и интерпретации результатов необходимо проведение испытаний в сравнении с одноименным продуктом гарантированного качества; либо, с полным перечнем требований, предъявляемых к смазочному материалу, или паспорта качества на данный продукт.

Данные образца					
Номер образца			900189		
Используемый продукт			Dragon Power Ecopower 5W-30 SN/CF A5/B5		
Дата отбора					
Общая наработка узла					
Наработка смазочного материала			0.0		
Долив масла					
Оценка масла					
КИТ 4					
Индикаторы износа					
Железо	Fe	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Хром	Cr	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Олово	Sn	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Алюминий	Al	ASTM D 5185	мг/кг	2	
Никель	Ni	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Медь	Cu	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Свинец	Pb	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Молибден	Mo	ASTM D 5185	мг/кг	97	
Присадки					
Кальций	Ca	ASTM D 5185	мг/кг	1163	
Магний	Mg	ASTM D 5185	мг/кг	587	
Цинк	Zn	ASTM D 5185	мг/кг	926	
Фосфор	P	ASTM D 5185	мг/кг	796	
Барий	Ba	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Бор	B	ASTM D 5185	мг/кг	9	
Загрязнение					
Кремний	Si	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Калий	K	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Натрий	Na	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Вода		ASTM E 2412	%	0	
Гликоль		ASTM E 2412	%	0	
Топливо		ASTM E 2412	%	0.0	
Степень окисления		ASTM E 2412	Abs/0.1mm	10.0	
Степень нитрования		ASTM E 2412	Abs/0.1mm	5.0	
Состояние масла					
Вязкость кинематическая при 100°C		ASTM D 445	мм²/с	10.88	
Вязкость кинематическая при 40°C		ASTM D 445	мм²/с	63.05	
Индекс вязкости		ASTM D 2270	-	165	
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		ASTM D 2896 (метод B)	мг KOH/г	8.9	
Кислотное число TAN		ASTM D 664	мг KOH/г	1.68	

